TEXICRYL®13-078

Emulsion Acrylique/ Styrène silanisée

INTRODUCTION

Le TEXICRYL 13-078 est une dispersion en phase aqueuse d'un copolymère base acrylique, destiné à la formulation de primaires de préparation des sols (béton, anciens supports, carrelage), d'adhésifs de carreaux de céramique et de vernis de protection hautement résistant à l'eau.

Le TEXICRYL 13-078 est sans alkyls phénols éthoxylés.

CARACTERISTIQUES **(ne peuvent être prises comme spécifications de vente)**

Extrait sec	%	50
Viscosité à 25°C	mPa.s	100
(Brookfield RVT, Spindle 4, 100 rpm)		
pH		8
Dimension des particules	nm	200
TMFF	°C	18
Tg	°C	21,5

CONDITIONNEMENT

- Fûts plastique de 200KGS ou conteneurs de 1 000 KGS
- Vrac par citerne.

STOCKAGE

Cette dispersion craignant le gel, il est indispensable de la stocker dans un lieu protégé du froid.

Eviter l'exposition aux rayons du soleil

PRECAUTIONS D'EMPLOI (voir fiche de données de sécurité)

Voir fiche de données de sécurité.

EDITION 2 - 09/2009

Toutes ces informations et valeurs sont données de bonne foi à partir de moyennes de résultats obtenus en laboratoire. Elles ne peuvent être considérées comme des garanties et ne sauraient engager notre responsabilité.